

# Concept. Hydro.Power.Press

## ENLEVEMENT DES GRAFFITIS

### METHODOLOGIE

#### Simple Traitement anti-graffitis :

**Cas N° 1: Traitement par Hydrofuge Oléofuge sur supports poreux propres.**

**Enlèvement des graffitis après traitement** :en extérieur, utiliser **DK 24**, nettoyer à haute pression eau chaude 90 ° RINCER ABONDAMMENT. Enlèvement des auréoles ou des spectres résiduelles utiliser **DK 21 RINCER ABONDAMMENT.**

**Répéter l'opération complète si nécessaire.**

**Cas N° 2 :Traitement avec ECJD Film sacrificiel sur supports non poreux**

**Enlèvement des graffitis après traitement** :en extérieur utiliser un nettoyeur haute pression **eau chaude 90 °**, la couche sacrificielle doit être remise en état, au seul emplacement des graffitis. (pour certaines peintures rebelles appliquer **DK25** EN LAISSANT AGIR avant le décapage)

en intérieur utiliser **DK 25 rinçage manuel**, la couche sacrificielle doit être remise en état, au seul emplacement des graffitis

#### DoubleTraitement anti-graffitis:

*Traitement par Hydrofuge Oléofuge sur supports poreux propres*

**PLUS**

*ECJD Film sacrificiel*

**Enlèvement des graffitis après traitement** :à l'extérieur, rinçage avec un nettoyeur HP **eau chaude 90°**, renouveler UNIQUEMENT la couche sacrificielle ECJD-FILM sur les surfaces nettoyées . (pour certaines peintures rebelles appliquer **DK25** EN LAISSANT AGIR avant le décapage)

en intérieur utiliser **DK 25 rinçage manuel**, la couche sacrificielle doit être remise en état, au seul emplacement des graffitis

**POUR LES NETTOYEURS HAUTE  
PRESSION UNE BUSE ROTATIVE EST  
RECOMMANDEE**